

Stavební materiály ze dřeva šetrné
k životnímu prostředí

Plošná izolace (standard)

Frézování drážek na objednávku



DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Tepelně izolační deska pro celoplošnou izolaci z vnitřní strany stěn a střeš.

Celoplošná izolace instalačních předstěn.



- Ideální pro zhotovení instalačních předstěn v dřevostavbách (např. stěn z CLT panelů, rámových konstrukcí)
- Vnitřní opláštění (např. Fermacell nebo sádkartón) může být připevněn přímo přes desku do nosné konstrukce
- Pomocné podpůrné konstrukce nejsou nutné
- Rychlá a hospodárná práce
- Ideální pro elementaci
- Všechna vedení lze do desky lehce vyfrézovat. Lze na přání objednat ve výrobě
- Ekologické, recyklovatelné jako přírodní dřevo



| DODÁVKY STEICOinstall

| MATERIÁL

Dřevo pro výrobu desek STEICOinstall pochází ze zodpovědného lesního hospodářství a je nezávisle certifikováno podle směrnic FSC®.

| SKLADOVÁNÍ / TRANSPORT

Skladovat v suchu a na rovném podkladu.


Hrany desky chránit před poškozením.

Obal z balení odstraňte teprve když paleta stojí na rovném a suchém podkladu.

tloušťka [mm]	formát [mm]	ks / paleta	váha / m ² [kg]	m ² / paleta	váha palety [kg]
50	2.600 * 600	44	7,0	68,7	cca. 500

| TECHNICKÉ PARAMETRY STEICOinstall

Výroba a kontrola dle	ČSN EN 13171
Označení desek	WF-T4-CS(10/Y)100-TR10-WS2,0-AF100
Provedení hrany	tupé
Povrch	jednostranně kalibrovaný
Objemová hmotnost [kg/m ³]	ca. 140
Objemová hmotnost λ_D [W/(m*K)]	0,041
Návrhová hodnota tepelného odporu R_D [(m*K)/W]	1,22
Součinitel difúzního odporu μ	3
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1	E
Hodnota sd [m]	0,15
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)]	2.100
Pevnost v tlaku [kPa]	≥ 100
Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky [kPa]	10
Krátkodobá nasákavost [kg/m ²]	≤ 2,0
Odpor proti proudění vzduchu	≥ 100
Složení	jehličnaté dřevo, parafin, PU pryskyřice
Kód odpadu	030105 / 170201



STEICO
Samozřejmě lépe izolovat

Váš STEICO partner:

www.steico.com/cz